

エポキシ樹脂システム

繊維シート貼付け用エポキシ樹脂システムです。

含浸接着樹脂は、カーボン繊維シートおよびアラミド繊維シートともに使用でき、作業性が向上しています。

- ⚠ 注意**
- ご使用にあたっては、施工要領書及びSDSを参照願います。
 - 5℃未満での適用については、営業担当までお問い合わせください。



エポキシ樹脂システム

品名		FFプライマー	FFダイン	FFパテ
品番		P-10	D-70	T-30
用途		プライマー用 (浸透性)	含浸接着用 (共用)	不陸調整用 (全面塗布対応)
比重 (JIS K7112)	—	1.20±0.10	1.17±0.10	1.50±0.20
付着強さ (JIS K5600, JIS A6909) JSCE E545	N/mm ²	1.9以上	—	1.9以上
曲げ強さ (JIS K7171)	N/mm ²	—	40以上	20以上
引張強さ (JIS K7113, JIS K7161)	N/mm ²	—	30以上	—
引張剪断強さ (JIS K6850)	N/mm ²	—	10以上	10以上
混合物粘度 (JIS K7117, JIS K6833)	mPa・s	2,000以下	20,000以下	—
可使用時間 R:標準 W:冬用 (温度上昇法250g)	分	40以上 20以上	40以上 20以上	30以上 30以上
塗膜硬化時間	時間	15以内	15以内	15以内
混合比	(重量比)	2 : 1	2 : 1	2 : 1
混合物色調	—	黄色	青色	灰色
荷姿	—	10kgセット(主剤：6.67kg缶、硬化剤：3.33kg缶)		

注：上記可使用時間および塗膜硬化時間は23℃における規格値です。温度や樹脂量により大きく変動しますので、ご注意願います。

[樹脂選定の目安] 標準：施工面温度10～35℃の場合
冬用：施工面温度5～15℃の場合

※上記規格は改良のため予告無く変更する場合があります。
※各種FF樹脂はFFシート専用の樹脂です。

前田工織株式会社

東京本社 / 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1

東京営業部 芝パークビルA館12F

TEL.03-6402-3944 FAX.03-6402-3945

福井本社 / 〒919-0422 福井県坂井市春江町沖布目38-3

福井営業部 TEL.0776-51-9200 FAX.0776-51-9236

札幌支店 / TEL.011-733-3360 FAX.011-733-3365

仙台支店 / TEL.022-726-6670 FAX.022-726-6671

新潟支店 / TEL.025-250-7803 FAX.025-250-7806

名古屋支店 / TEL.052-971-8020 FAX.052-971-8021

大阪支店 / TEL.06-4256-1136 FAX.06-4256-1166

広島支店 / TEL.082-262-5555 FAX.082-262-5565

四国支店 / TEL.089-998-3577 FAX.089-998-3511

福岡支店 / TEL.092-282-1033 FAX.092-282-1035

盛岡営業所 / TEL.019-606-3386 FAX.019-606-3078

金沢営業所 / TEL.076-288-6077 FAX.076-288-6078

岡山事務所 / TEL.086-805-0355 FAX.086-805-0357

鹿児島事務所 / TEL.099-295-3226 FAX.099-295-3256

<https://www.maedakosen.jp/>

沖縄コーセン株式会社

本社 / 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-10-16 沖縄バスビル2F

TEL.098-860-3404 FAX.098-860-3418